

## Rigips® PRO RF (DF)


### Tűzgátló gipszkarton építőlemez

MSZ EN 520:2004+A:2009

**Jellemző tulajdonságok:** Papírlapok közé ágyazott kötött gipszmassza

**Felhasználási terület:** Ideális alapanyag belső falak és mennyezetek építéséhez

**Szerelés:** Kivitelezői kézikönyv szerint

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	
Jelölése	RF (DF, GKF)	
Megjelenése		
	Karton: rózsaszín Felirat: fekete	
Lapvastagságok [mm]	12,5	15
Vastagság tűrés [mm]	± 0,5	
Sűrűség (kb.) [kg/m <sup>3</sup> ]	870	
Négyzetméter súly (kb.) [kg/m <sup>2</sup> ]	10,4	13,2
Kémiaailag kötött víztartalom [%]	>16	
Egyensúlyi nedvesség 20 °C, 65 % rel.párat. [%]	~ 0,3	
Teljes vízfelvétel MSZ EN 520 szerint [%]	NDP	
Felületi vízfelvétel MSZ EN 520 szerint [g/m <sup>2</sup> ]	NDP	
Megengedett hosszúság eltérés [mm]	+0/-5	
Megengedett szélesség eltérés [mm]	+0/-4	
Megengedett eltérés az átlókban [mm]	2	
Hajlítás alatti törés (merőleges) [N]	min. 550	min. 650
Hajlítás alatti törés (párhuzamos) [N]	min. 210	min. 250
Hővezetési tényező [W/mK]	0,25	
Páradiffúziós ellenállási szám μ	10	
Tűzvédelmi osztályba sorolás az MSZ EN 13501-1 alapján	A2-s1, d0	